Ansell

ENCORE® Latex Acclaim

OPERATIONSHANDSCHUHE

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Material	Naturgummilatex
Pudergehalt	Puderfrei
Farbe	Naturfarben
Form	Anatomisch, mit geraden Fingern
Innenseite des Handschuhs	Polymerbeschichtung (DERMASHIELD™-Technologie)
Außenfläche des Handschuhs	Glatt
Stulpenart	Rollrand mit SUREFIT™-Technologie

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Finger	Innenhand	Stulpe
Wandstärke Typisch (mm/mil)	0.21 ± 0.02 / 8.27 ± 0.79	0.20 ± 0.02 / 7.87 ± 0.79	0.17 ± 0.02 / 6.69 ± 0.79
Handschuhlänge Typisch (mm/zoll)	295/11,6		
Stärke Minimum	Vor Alterung/Neu		
	ASTM[1]	**EN[2]**	**ISO[3]**
Bruchdehnung (%)	≥ 750	-	-
Reißkraft (N)	-	≥ 9.0	-
Zugfestigkeit (MPa)	≥ 24	-	-
	Nach Alterung/Nach dem Test		
	ASTM[1]	**EN[2]**	**ISO[3]**
Bruchdehnung (%)	≥ 560	-	-
Reißkraft (N)	-	≥ 9.0	-
Zugfestigkeit (MPa)	≥ 18	-	-
Komfort Maximum		**ASTM[1]**	**ISO[3]**
Kraft bei Dehnung von 300 % (N)		-	≤ 2.0
Belastung bei Dehnung von 500 % (MPa)		5,5	-

ALLERGENES SICHERHEITSPROFIL

Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC), Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)
Primäre Hautreizung	Keine Einstufung als primär hautreizend gemäß FHSA-Richtlinien 16 CFR 1500/ISO 10993-10
Hautsensibilisierung	Kein Nachweis einer verzögerten Sensibilisierung bei Hautkontakt gemäß ISO 10993-10
Proteingehalt	30 µg/g oder weniger an extrahierbarem Gesamtprotein gemäß EN 455, 50 µg/dm² oder weniger des gesamten extrahierbaren Proteins gemäß ASTM D5712
Allergieprävention	Keine

SICHERHEITSSTANDARDS

Freiheit von Mikrolöchern (AQL-Wert)	0.65 AQL
Sterilisationsverfahren	GAMMA-Bestrahlung (25 kGy)
Getestet für die Handhabung von Zytostatika	Ja, gemäß ASTM D6978 und US FDA
Virenpenetration	Besteht Test gemäß ASTM F 1671 mit dem Bakteriophagen PhiX 174, Besteht Test gemäß ISO 16604 mit dem Bakteriophagen PhiX 174

NORMEN UND ZERTIFIKATE

Produktnormen	ASTM D3577, ASTM D6978, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Produktzertifizierung	EU: CE Marked to Medical Device Regulation (EU) 2017/745 (Class IIa), PPE Regulation (EU) 2016/425 (Cat. III risks) US: 510K # K103714, Class I / CA: MDALL # 14561, Class 2

1 ASTM standards refer to ASTM D3577. 2 EN standards refer to EN 455-2. 3 ISO standards refer to ISO 10282.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
USA: +1 800 952 9916
KAN: 1-844-494-7854
insidesalesus@ansell.com

Mittel- und Südamerika
+52 (442) 296 20 50
cslac@ansell.com

Brasilien
+ 55 11 3356 3100
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
+ 32 (0) 2 528 74 00
info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
+ 603 8310 6688
apac.medical@ansell.com

Australien und Neuseeland
+61 3 9270 7270
protection@ap.ansell.com

ansell.com

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.